



Rapporto di miscelazione	29-31 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	8'
Tempo di presa finale (Vicat)	10'
Tempo di rimozione Modello	35'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.20%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 20 MPa


EASYROCK è un gesso versatile di classe III di largo impiego, ha un'elevata capacità di riproduzione dell'impronta ed un'ottima lavorabilità.

Adatto per lo sviluppo di modelli di lavoro per protesi parziale, totale, fissa provvisoria e realizzazione di muffole.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGES25 DY	Sacco carta bianco kg 25
DGE20 DY	Fusto rettangolare in plastica kg 20

Colori STANDARD: **DY**= Giallo scuro

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



www.regeco.it
+39 0131 217398