



Rapporto di miscelazione	22-23 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	30" / --
Tempo di lavorazione	3'
Tempo di presa finale (Vicat)	5'
Tempo di rimozione Modello	15'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.15%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 35 MPa

Gesso tecnico speciale di classe IV, facile da colare e caratterizzato da una fase fast di presa.

FLASH ROCK permette, ove ve ne sia necessità, di realizzare ed ottenere rapidamente un modello che offra una osservazione ed un'analisi immediata.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGH20 LG	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGH5 LG	Fusto conico in plastica kg 5

Colori STANDARD: **LG**= Verde chiaro

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



www.regeco.it
+39 0131 217398