



Rapporto di miscelazione	25-26 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	7'
Tempo di presa finale (Vicat)	9'
Tempo di rimozione Modello	n.a.
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.08%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 35 MPa

Gesso di classe IV estremamente fluido, per la realizzazione di basi nella tecnica dei monconi sfilabili. L'ottima fluidità abbinata al prolungato tempo di lavorazione consente di produrre contemporaneamente più basi e nello stesso tempo di ottenere modelli perfettamente levigati senza l'uso del vibratore. Valori di espansione molto bassi, elevata durezza e precisione fanno del **FLUID ROCK** il gesso ideale per le basi dei modelli da lavoro.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGL20 DB	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGL5 DB	Fusto conico in plastica kg 5

Colori STANDARD: **DB**= Azzurro Denim

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



www.regeco.it
+39 0131 217398