



Rapporto di miscelazione	26-27 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	8'
Tempo di presa finale (Vicat)	10'
Tempo di rimozione Modello	35'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.16%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 30 MPa

Gesso di classe III, di colore bianco purissimo brillante, ideale per lavori di ortodonzia.

KINDROCK offre superfici lisce facili da lucidare e brillantare, permettendo la realizzazione di perfetti modelli per gypsoteca.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGKS25 EW	Sacco carta bianco kg 25
DGK20 EW	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGK25 EW	Fusto conico in plastica kg 25

Colori STANDARD: **EW**= Extra bianco

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta



www.regeco.it
+39 0131 217398