



Rapporto di miscelazione	22-23 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	7'
Tempo di presa finale (Vicat)	9'
Tempo di rimozione Modello	35'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0,10%
Resistenza alla Compressione (1h)	> 35 MPa

Gesso di classe IV di facile e pratica lavorabilità con un'ottima resistenza alla compressione ed all'abrasione.

MASTER ROCK è il gesso idoneo per realizzare modelli per protesi mobile, combinata, scheletrica ed antagonisti.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGMS25 PK/GR/EW	Sacco carta bianco kg 25
DGM20 PK/GR/EW	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGM25 PK/GR/EW	Fusto conico in plastica kg 25

Colori STANDARD: **PK**= Rosa **GR**= Verde **EW**= Extra bianco

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



www.regeco.it
+39 0131 217398