



Rapporto di miscelazione	20-21 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale - Meccanico	60" / 30"
Tempo di lavorazione	9'
Tempo di presa finale (Vicat)	13'
Tempo di rimozione Modello	35' / 40'
Espansione di indurimento (2 h)	< 0.15%
Resistenza alla Compressione (1 h)	> 40 MPa

Gesso di ultima generazione. Grazie alle sue caratteristiche fisico - meccaniche, **PENTA ROCK** gesso di classe V, può esser impiegato per la realizzazione di modelli atti alla produzione di manufatti protesici, in particolar modo ove si richieda una magnificazione del modello master.

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DGP20 WT	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DGP5 WT	Fusto conico in plastica kg 5

Colori STANDARD: **WT**= Bianco naturale

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



www.regeco.it
+39 0131 217398