



Rapporto di miscelazione	24 ml /100 gr
Tempo di miscelazione Manuale	30"
Tempo di lavorazione	5/6'
Tempo di presa finale	8'
Espansione Termica 700°C	1%
Punto di Fusione	850°C
Rapporto di miscelazione	24 ml /100 gr

Rivestimento indicato per tutti i tipi di saldatura con un tempo di presa e di indurimento veloce e con un'ottima stabilità dimensionale..

CODICE	CONFEZIONAMENTO
DRT20 WT	Fusto rettangolare in plastica kg 20
DRT5 WT	Fusto conico in plastica kg 5

Colori STANDARD: **WT**= Bianco naturale

Siamo disponibili a personalizzazione su richiesta.



www.regeco.it
+39 0131 217398